

Durapol - Met[®]

metallisierendes PES Umwindegarn
zur Anwendung auf Schiffli- und Großstickmaschinen

Durak Tekstil has right to change technical specifications without any notice.

www.durak.com - office@durak.at



2011/1

Sales & Marketing
DURAK Tekstil Pazarlama A.S.
Phone : +90 212 468 06 00
Fax : +90 212 468 06 99
Istanbul Dünya Ticaret Merkezi
A3 Blok K. 14 No.430
34149 Yeşilköy-Istanbul/TÜRKİYE

DURAK Poland
Phone : +48 42 64 071 79
Fax : +48 42 65 382 04
DURAK Spain
Phone : +34 96 14 327 33
Fax : +34 96 12 729 61

DURAK Shanghai
Phone : +86 021 336 32 458
Fax : +86 021 336 32 459
DURAK China
Phone : +86 572 621 06 98
Fax : +86 572 612 11 09

DURAK Austria
Phone : +43 55 77 62 367
Fax : +43 55 77 86 011

neue Generation & neue Farben



Durapol - Met[®]

metallisierendes PES Umwindegarn
zur Anwendung auf Schiffli- und Großstickmaschinen

PLUS

Durapol-Met PLUS

100% Metallisierendes Polyester Stickgarn

Durapol-Met PLUS ist die erweiterte Version des Durapol-Met PLUS und wurde mit ihrer speziellen Metallic-Struktur neu kreiert. Dank ihrer besonderen Zwirnung ermöglicht diese neue Entwicklung, ein sauberes und fehlerfreies Stickresultat zu erzielen. Das Produkt zeichnet sich durch hervorragende Laufeigenschaften aus und wurde gesondert entwickelt, um auch bei komplexen Motiven, eine glatte und genaue Stickoberfläche zu gewährleisten.

Besonderheiten

- Hohe Widerstandsfähigkeit
- Glänzende, elastische und weiche Struktur
- Ansprechende und vielfältige Farbkombinationen
- Einwandfreie Farbechtheit

Vorteile

- Auffällige und dekorative Erscheinung
- Leuchtende und gleichmäßige Stickerei
- Glänzende und lebendige Farben
- Schutzschicht und hohe Farbtintensität
- Einfache Nadelarbeit

Verwendungsbereiche

- Jede Art von Stickereien
- Unterwäsche
- Abendkleider
- Traditionskleider
- Brautkleider
- Nacht- und Morgenwäsche
- Haushaltstextilien
- Spezielles Design




Anwendungsempfehlungen

- Achten Sie auf Stickmuster und Stoffe, die für den Einsatz von Metallikgarnen geeignet sind. Meiden Sie feine detaillierte Muster und maximale Nadeleinstiche. Werden verschiedene Stickgarne mit gleicher Garnstärke innerhalb eines Designs verwendet, wird empfohlen die Einstiche mit Durapol-Met möglichst zu reduzieren.
- Weiches und dünnes Faservlies verwenden.
- Mit gut funktionierenden und gepflegten Stickmaschinen, sowie gleichmäßig glatter Garnoberfläche werden noch bessere Ergebnisse erzielt.
- Bei aufwändigen Stickmustern ist die Herabsetzung der Maschinengeschwindigkeit ratsam.
- Setzen Sie nur Metallnadeln mit extra Spindel und Öse ein. Öfteres Austauschen der Nadel kann die Stickqualität erhöhen.
- Garne kühl und trocken lagern.

Produkt-Gruppe	Produkt	Etikett Nr. Stärke	Tex	Reißfestigkeit (CN)	Dehnung (%)	Aufmachung (Gr)	Liefereinheit
Metallic Schiffli-Garn	Durapol-Met PLUS	180/1x1	15	460	min. 25 max. 30	ca.50 Gramm	105 Spulen Je Karton
Metallic Schiffli-Garn	Durapol-Met PLUS	240/1x1	27	925	min. 25 max. 30	ca.80 Gramm	90 Spulen Je Karton
Metallic Schiffli-Garn	Durapol-Met PLUS	300/1x1	33	935	min. 25 max. 30	ca.70 Gramm	90 Spulen Je Karton

Echtheiten

Waschechtheit	(ISO 105 C06 60)	4
Wasserechtheit	(ISO 105 E01)	4
Reibechtheit	(ISO 105 X12)	4
Trockenreinigung	(ISO 105 D01)	4




Wichtiger Hinweis: Damit neben der Standardnutzung auch bei gewerblicher Wäsche die besten Ergebnisse erreicht werden können, ist es ratsam vor der Echtproduktion entsprechende Waschttests durchzuführen.

500




501




502




520




541



549



508



553






240/1x1

Durapol - Met[®]
PLUS


505




504




510




552




503



529



534



535





240/1x1

Durapol - Met[®]
+PLUS


530



519



518



513



547



551



554



514




DURAK 

240/1x1

Durapol - Met[®]
PLUS


540




537



521




538



509




527



548



512











240/1x1

Durapol - Met[®]


PLUS




532




561




539



562



507



559



506



558



DURAK 
240/1x1

Durapol - Met[®]
PLUS



DURAK 




300/1x1

Durapol - Met[®]
+PLUS

600



601




912




901




924



910



909



934



939



938






180/1x1

Durapol - Met[®]
+PLUS

908



919



914

